



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959  
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)  
 TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS  
 E-mail: eupines@terra.es



## EURODROL – 2004 COUCHE DE APPRÊT SPÉCIAL EN BASE EAU

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Il s'agit d'une **Couche d'Apprêt anticorrosion Universelle Hydrosoluble** également appelée base eau.
- **UTILISATION:** Couche d'Apprêt pour la protection Anticorrosion l'acier.  
Également utilisé pour le bois, béton, ciment, liège, amiante-ciment, porexpan, etc.
- **PROPRIETES:** Bon pouvoir masquant et une excellente Brossabilité.  
**Excellent adhérence sur tout type de supports. Séchage Rapide.**  
**Totalement Non Toxique pour espaces Fermés ou Mal Aérés.**  
**Repeindre avec TOUT type de peintures à l'Eau et au Solvant.**  
**Excellent poignée dessus de tout type de peintures comme couche Sandwich (pour retouché et rapiécage).**  
**A des propriétés contre le feu à résistance universelle M1.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ  
 Couleur .....ROUGE OXYDE et TOUS  
 RAL  
 Poids spécifique à 20° C(160243....1.28 ± 0,05 gr/Lt.  
 Solides par volume .....46 ± 2%  
 Épaisseur pellicule sèche .....DE 40 à 70 MICRONS  
 Performance théorique.....12 M<sup>2</sup>/Lt. à 40 MICRONS  
 Séchage 20 °C/70% RH 10 °C/85% RH  
 \* Touche-manipulation...30 MINUTES.....1 HEURES  
 \* Total .....6-8 HEURES .....24 HEURES  
 \* Repeindre .....MIN. 24 HEURES  
 .....MAX. 6 MOIS  
 NOTE: Les intervalles de repeint nous référer qu'il soit repeint  
 avec lui-même ou avec des peintures base eau si l'on  
 repeint avec base solvable, attendre minimum 48 heures.  
 \* Vie de stockage .....1 AN MAXIMUM;  
 CLASSÉ COMME NON INFLAMMABLE

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

La surface doit d'être propre et sèche et sans aucun type de graisse et huile. Doit avoir une température supérieure au point de rosée, pour éviter toute condensation. La température minimale de l'acier sera de 0°C, et l'idéal 35° et l'humidité relative environnementale ne sera jamais supérieur à 95 %.  
 La température ambiante d'application sera toujours supérieure à 6 ° C

- **Méthode**  
Pinceau (retouché), pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Si nécessaire, utilisez Eau. (**Jamais plus de 5 %**)
- **Nettoyage**  
Après usage, nettoyer tout le matériel avec beaucoup d'eau et ensuite avec Nettoyeur AQUA-3000 si va poursuivre peintures base solvable.

### PREPARATION DES SURFACES:

- Jet abrasif en machine automatique ou par jet manuel au degré Sa 2 ½ de la norme ISO 8501-1.
- L'épaisseur à appliquer dépend de la rugosité superficielle de l'acier.
- Le temps de séchage s'allonge à humidité relative supérieurs à 95 %.

### HYGIENE ET SECURITE:

- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition d'eau modifiant proportionnellement le contenu de solides dans cette peinture, et donc, l'épaisseur de film humide et dans les peintures Hydrosolubles toujours retarde le séchage n'en bénéficie.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.  
 Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.