



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



LUCASAC – 525

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura acrílica de gran calidad para proteger y decorar superficies exteriores e interiores.
- **UTILIZACIÓN:** Sobre superficies de albañilería (yeso, escayola, cemento, ladrillo, hormigón...), así como madera y metal (con preparación o imprimación previa.)
- **PROPIEDADES:** Presenta alta resistencia a los álcalis y la intemperie, con cualidades impermeabilizantes de gran poder. Se caracteriza por su gran rendimiento, blancura, cubrición y lavabilidad. Debido a un equilibrado perfil de viscosidad y al gran poder de retención de la humedad se consigue una perfecta aplicación incluso en fondos absorbentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO..... MATE
 COLOR.....BLANCO NIEVE
 DENSIDAD 1,4 Kg/Lt
 VISCOSIDAD 95 - 105 K.U. A 25° C
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 8 - 10 M²/Kg y mano según superficie.

SECADO 20°C/70% HR

TACTO..... 1 HORA

REPINTADO..... 2 - 3 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **BROCHA RODILLO**
Se puede diluir hasta un 5 %
- **PISTOLA AEROGRAFICA**
Se diluye en el intervalo 5 - 10 %
PRESIÓN: 3-4 Kg/cm² **BOQUILLA:** 1,5 - 2 mm.
- **PISTOLA SIN AIRE**
Se diluye en el intervalo 5 - 10 %
PRESIÓN: 170-180 Kg/cm² **BOQUILLA:** 0.35-0,45 mm.
- **LIMPIEZA DEL MATERIAL**
Con agua, inmediatamente después del uso.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo...

- **SUPERFICIES NUEVAS:**
 - 1 - SUPERFICIES DURAS Y SECAS de albañilería interior y exterior: Aplicar DOS MANOS (la primera diluida al 10% y la segunda sin diluir o máximo 5%) de LUCASAC – 525.
 - 2 - SUPERFICIES BLANDAS o MUY ABSORBENTES: Aplicar una mano de SELLADORA VITREN y después DOS MANOS de LUCASAC – 525.
 - 3 - MADERA. Aplicar previamente una MANO de SELLADORA VITREN y después UNA o DOS MANOS de nuestro LUCASAC – 525.
 - 4 - HIERRO. Aplicar previamente una mano de IMPRIMACION y transcurridas 24 horas DOS MANOS de nuestro LUCASAC – 525.
- **REPINTADOS sobre TEMPLES, PINTURAS VIEJAS, ETC.**
Después de eliminar desconches, temples, cal, ... aplicar DOS MANOS (la primera diluida al 10% y la segunda sin diluir máximo 5%) de LUCASAC – 525.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en este aspecto.
- Si se aplicase a pistola, se recomienda utilizar mascarilla.
- No debe aplicarse en tiempo muy frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los 0° C.
- Preservar el bote de las heladas

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.