



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



PLASINT - 25

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture plastique pour la décoration intérieure lavable et de grande transpiration.
- **UTILISATION:** Sur les superficies de maçonnerie (gypse, plâtre, ciment, brique, béton...) et du bois et métal (avec préparation ou couche d'apprêt préalable).
- **PROPRIETES:** Présente un fini mate doux au toucher, avec bon pouvoir de couverture et blancheur. Présente une viscosité de type thixotropique, laquelle lui fournit très facilement d'application.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT
CouleurBLANC
Densité1,6 Kg/Lt.
Viscosité110 – 120 K.U.
Performance théorique.....6 - 8 M²/Kg. et main Selon surface.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....1 HEURE
Repeindre4 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Le cas échéant utiliser uniquement Eau.
- **Nettoyage**
Après usage, nettoyer tout le matériel avec eau.

PREPARATION DES SURFACES:

Éliminer imperfections et adhérences, ponçage et nettoyer pour enlever salpêtre, grasses, peintures anciennes, poudre...

- **SURFACES NOUVELLES.**
 - 1 – SURFACES DURES, SÉCHÉS et CHARGES NOUVELLES de maçonnerie intérieure. Appliquer DEUX MAINS de PLASINT – 25.
 - 2 -- SURFACES MOLLES (plâtre mal fixé) ou TRÈS ABSORBANTS donner une bonne préparation pour boucher les pores, comme SCELLANT LATEX ALKIL et après DEUX MAINS de PLASINT – 25.
 - 3 – BOIS. Appliquer préalablement dilué une MAIN et après DEUX MAINS de PLASINT - 25.
 - 4 – FER. Appliquer préalablement une MAIN D'COUCHE d'APPRÊT et après 24 heures DEUX MAINS de PLASINT - 25.
- **REPEINDRE sur DÉTREMPE, PEINTURES ANCIENS, ETC.**
Après la éliminer des s'écailler, tempéra, chaux, etc., appliquer UNE MAIN d'SCELLANT VITREN et UNE ou DEUX MAINS de PLASINT - 25.

HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans ce dernier aspect.
- Si l'on appliquait au pistolet, est recommandé d'utiliser le respirateur.
- Ne doit être appliquée par temps froid où des températures inférieures ou proches de 0 ° C.
- Préserver le canot de gel.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition d'eau modifiant proportionnellement le contenu de solides dans cette peinture, et donc, l'épaisseur de film humide.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.