



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



RX - 24 LATEX ALKYL

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Émulsion dans l'eau d'un homopolymère synthétique d'utilisation générale comme main de fonds dans le peint de surfaces intérieures..
- **UTILISATION:** Pour peindre sur murs, plafonds et tout type de matériaux de construction pour plus tard traiter avec peinture plastique ou tempéra. On peut également utiliser, sur des surfaces intérieures, comme vernis de finition sur les peintures susmentionnées pour donner luminosité et renforcer sa lavabilité.
- **PROPRIETES:** Aspect brillant. Renforce la lavabilité des peintures plastiques intérieures. Scellé des matériaux de construction bien ce dilué, en fournissant au fonds, dureté, remplissage et élimination de son absorption.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ
Couleur en liquideBLANCHÂTRE
Couleur de finitionINCOLORE
Densité1 Kg/Lt.
Température minimale de
Formation de pellicule7° C
Performance théorique.....12 M²/Kg.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....2 HEURES
Repeindre8 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Le cas échéant utiliser uniquement eau.
- **Nettoyage**
Après usage, nettoyer tout le matériel avec eau.

PREPARATION DES SURFACES:

A d'être éliminés tout le matériel mal adhérent par brossage ou raclés. Ci-dessous comme scellant, préparer une solution qui porter une partie de RX-24 et 2-3 parties d'eau. Si le but est de donner luminosité et protéger la finition mélanger 1 partie de RX-24 et 2 de l'eau.

HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans ce dernier aspect.
- Si l'on appliquait au pistolet, est recommandé d'utiliser le respirateur.
- Ne doit être appliquée par temps froid où des températures inférieures ou proches de 0 ° C.
- Préserver le canot de gel.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.