



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ESMALTANO - 325

ESMALTE SINTETICO URETANADO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES E INTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Esmalte sintético de alta calidad elaborado con Resinas Uretanadas de secado rápido
- **UTILIZACIÓN:** Es un esmalte sintético adecuado para trabajos tanto interiores como en exteriores, que al tener un secado rápido permite un manejo ágil de las piezas pintadas.
- **PROPIEDADES:** Alto poder de conservación del brillo, secado rápido. No tóxico. Resistente al amarilleamiento y alta cubrición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLANTE
 COLOR.....TODOS CARTA RAL F3
 DENSIDAD1,22 Kg/Lt
 VISCOSIDAD60 - 70 K. U.
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....52 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....35 - 40 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....10-12 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....2 HORAS
 TOTAL.....6 HORAS
 REPINTADO.....24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerografica, Air-Less
- **DILUCION**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente S.G.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Antes de proceder a su aplicación, deberá de HOMOGENEIZARSE , removiendo el contenido del envase con un palo, espátula, etc. limpio y seco.

Las superficies a pintar han de estar convenientemente imprimadas y esta limpia de polvo, seca y libre de grasa.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.