



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



H.R. – 30

IMPRIMACION – ACABADO SINTETICO SECADO RAPIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura sintética de secado rápido que ejerce funciones anticorrosivas como Imprimación y buen comportamiento como acabado de interiores.
- **UTILIZACIÓN:** Como capa de Imprimación y acabado en cualquier proceso de pintura industrial y como protección de elementos expuestos bajo cubierta en ambientes agrícolas e industriales y en exteriores según los casos.
- **PROPIEDADES:** Excelentes propiedades anticorrosivas, buena cubrición, excelente elasticidad y flexibilidad. Presenta muy buena nivelación superficial y un secado muy rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....MATE-SAT-BRILLO
 COLOR.....S/CARTA RAL
 DENSIDAD 1,50 Kg/Lt
 VISCOSIDAD 80-90 K.U. a 25° C
 SÓLIDOS EN VOLUMEN..... 65%
 ESPESOR RECOMENDADO..... 40 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 9 a 10 M²/Kg
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO..... 15 MINUTOS
 TOTAL 1 HORA
 REPINTADO..... 8 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aero Grafica, Air-Less
- **DILUCION**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Universal
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe de estar limpia de polvo y grasa. Es recomendable el chorreado abrasivo hasta el grado Sa 2 ½ de la norma sueca SIS 055900. En caso de no poder llegar a este grado de preparación de la superficie, ha de realizarse una buena limpieza mecánica.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.