



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ALBAYATEL

COUVRE-JOINT PROTECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Revêtement à base de caoutchouc liquide et combinaison de résines synthétiques thixotropique.
- **UTILISATION:** Comme imperméabilisant protecteur des fuites dans couche gros pour béton, mortiers, ciment, amiante-ciment, aciers, etc.
- **PROPRIETES:** Résistant à haute température et de tout type de milieux industriels.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Solides par volume.....	68% ± 1%
Viscosité.....	THIXOTROPIQUE
Aspect.....	SATINÉ
Couleur.....	GRIS
	INDUSTRIELLE
Poids spécifique	2.48 ± 1%
Température minimale d'application....	Supérieure à 10°C.
Performance théorique.....	0,68 M ² /Lt.
Résistance à continu:.....	200 ° C
VALEUR "Q".....	111.74%.
Épaisseur recommandée.....	1 mm to 2 mm

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau poils court, Rouleau, Pistolet, Spatule.
- **Dilution**
Le cas échéant utiliser uniquement notre diluant ALBAYATEL.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre diluant ALBAYATEL.
- **Stockage**
Un an à des températures minimum 5 °C et maximum 40 °C.
Emballage d'origine sans les ouvrir.

PREPARATION DES SURFACES:

- La superficie doit être propre de toutes les contaminations comme graisse, huile, poudre, etc. La première main peut donner un peu diluée entre 5 % à 10 %. Les suivantes tel quel fournis jusqu'à obtenir l'épaisseur et fini souhaité.
- Les mains suivantes sont donné à intervalles de 24 heures et sans dilution.

HYGIENE ET SECURITE:

- Conserver le conditionnement primaire hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter les résidus à l'écoulement des eaux.
- Se débarrasser de produit et de ses récipients avec toutes les précautions possibles.
- Utiliser principalement dans des lieux bien ventilés.
- En cas d'ingestion accidentelle consulter votre médecin ou à l'Institut national de toxicologie Téléphone: 91.562.84.69/04.20

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.