



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ESGLIRTALICO - (ANTICALORICO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Esmalte sintético alta calidad de acabado secado al aire y con buen brillo.
- **UTILIZACIÓN:** Por su buen rendimiento y fácil aplicación se hace muy recomendable en los tratamientos de maquinaria industrial en construcción, decoración, conducciones eléctricas, campo naval, etc.
- **PROPIEDADES:** Gran dureza y excelente resistencia a la intemperie, temperatura y salpicaduras de aceite. Resistencia térmica alterna 125-150°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....	BRILLANTE
COLOR.....	.S/CARTA RAL
DENSIDAD	1,2 Kg/Lt
VISCOSIDAD	90 ± 10" FORD N° 4
SÓLIDOS EN VOLUMEN.....	60 % ± 2
ESPESOR RECOMENDADO.....	30 - 35 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO.....	12 - 14 M²/Kg.
SECADO 20°C/70% HR	
POLVO.....	30 - 40 MINUTOS
TACTO.....	2 - 4 HORAS
DURO.....	24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Sintéticos
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Se debe de aplicar sobre superficies metálicas debidamente imprimadas con IXIMA-2/C ANTICALORICO o cualquier otra imprimación de características similares.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.