



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ESMALTALOR

ESMALTE ANTICALORICO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura elaborada a base de resinas de silicona con pigmentos aluminicos de alta resistencia a la temperatura.
- **UTILIZACIÓN:** Sobre toda clase de objetos metálicos que vayan a estar sometidos de modo alterno o continuo a temperaturas muy elevadas, como chimeneas, quemadores, tuberías de vapor, hornos, silenciosos, tubos de escape, etc.
- **PROPIEDADES:** Resistente a altas temperaturas. La película una vez seca proporciona un film de buena estabilidad e impermeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLANTE
 COLOR.....S/CARTA
 DENSIDAD1 Kg/Lt
 VISCOSIDAD60" FORD Nº 4
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....28 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....20 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....14 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....10 MINUTOS
 TOTAL30 MINUTOS
 REPINTADO.....2 HORAS
 SECADO AL HORNO10' a 150° C.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerografica, Air-Less
- **DILUCION**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente S.G.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.
- **+ENSAYOS MECANICOS A LAS 24 HORAS**
 - RESIST. TERMICA.....600° C
 - ESPESOR.....25 - 30 µ
 - DUREZA.....PERSOZ 180 "
 - EMBUTICION.....ERICHSEM 6 MM
 - IMPACTO20/70
 - DOBLADO.....5,5 MM
 - ADHERENCIA100 %

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Se limpiara mediante chorro de arena hasta el grado S a 2 ½ la superficie a pintar. Si no fuera posible alcanzar ese grado de limpieza deberá desengrasarse y limpiarse todo resto de corrosión manualmente. Se favorecerá el curado si se somete todo el sistema a temperatura de 150 - 200° c.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.