



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## H.K. - 22 - F

### IMPRIMACION ESPECIAL AUTOCLAVES

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Imprimación anticorrosiva pigmentada con fosfato de zinc, de tipo sintético y secado rápido y resistente hasta 130° C
- **UTILIZACIÓN:** Como antioxidante para superficies de acero, perfiles estructurales, maquinaria, equipos y calderería, en ambiente rural o industrial de fuerte agresividad y autoclaves industriales.
- **PROPIEDADES:** Como protección anticorrosiva. Muy buena cubrición, rapidez de secado y endurecimiento.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....	MATE
COLOR.....	ROJO OXIDO
DENSIDAD.....	1.30± 0.05
VISCOSIDAD.....	115 - 125°FORD
SÓLIDOS EN VOLUMEN.....	36 % ± 2
ESPESOR RECOMENDADO.....	40 - 45 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO.....	9 M <sup>2</sup> /Lt
TEM. MAX CONTINUO.....	130° C
SECADO 20°C/70% HR	
TACTO.....	35 MINUTOS
TOTAL.....	7 HORAS
REPINTADO.....	9 HORAS

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCION**  
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente S. G.
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Recomendamos la limpieza con chorro de arena o granalla hasta el grado Sa 2 ½. Si ello no fuera posible, la limpieza manual deberá eliminar todo rastro de óxido y calamina.

#### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico, o al Instituto Nacional de Toxicología Tlf.: 91 - 562.81.69.

#### OBSERVACIONES

- \* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- \* La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- \* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.