



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



PEINTURE DE SILICONE D'ALUMINIUM RÉSISTANT À LA CHALEUR 600 ° C

NORME INTA . 16.44.10.

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture élaborée à partir de résines à base de silicone avec des pigments alumineux de haute résistance à la température.
- **UTILISATION:** Sur toutes sortes d'objets métalliques destinés à être soumis de manière alternant ou continu à des températures très élevées, comme cheminées, brûleurs, tuyaux de vapeur, fours, silencieux, tuyaux d'échappement, etc.
- **PROPRIETES:** Résistant aux températures élevées. Le film une fois sèche fournit un film de bonne stabilité e imperméabilité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Aspect..... | BRILLANT |
| Couleur | GRIS ALUMINIUM. |
| Densité | 1 Kg/Lt. |
| Viscosité | 60" FORD N° 4. |
| Solides par volume | 28% |
| Épaisseur recommandée..... | 20 micron |
| Performance théorique..... | 14 M²/Lt. |
| Séchage 20 °C/70% RH | |
| Touche..... | 10 minutes |
| Total | 30 minutes |
| Repeindre | 2 heures |

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre S. G. solvant.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

+ESSAIS MÉCANIQUES À 24 HEURES

| | |
|-------------------------|---------------|
| - ÉPAISSEUR | 25-30 µ |
| - DURETÉ | PERSOZ180" |
| - EMBOUTISSABILITÉ..... | ERICHSEM 6 mm |
| - IMPACT | 20/70 |
| - COURBÉ..... | 5,5 mm |
| - ADHÉRENCE..... | 100% |

PRÉPARATION DES SURFACES:

On nettoie par jet de sable jusqu'au grade Sa 2 ½ la surface à peindre. Si n'était possible d'atteindre ce degré de nettoyage doit être dégraissés et nettoyés tout reste de corrosion manuellement. On favorisera le séchage si l'on soumet l'ensemble du système à une température de 150 - 200 °C.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.