



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



SILESMALT - 200° C ALUMINIUM RÉSISTANT À LA CHALEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture élaborée à partir de polymères thermostables et pigmenté exclusivement avec aluminium laminaire du type "Leafing".
- **UTILISATION:** Sur les éléments métalliques exposés de façon temporaire ou permanent à des températures moyennement élevés comme cheminées, tuyaux de vapeur, fours, chaudières du chauffage, etc.
- **PROPRIETES:** Fournit un film de bonne stabilité chimique, en outre de bonne résistance au frottement et à l'humidité. Résistance aux températures relativement élevés.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	BRILLANT
Couleur.....	GRIS ALUMINIUM.
Densité	1 Kg/Lt.
Viscosité.....	50" COUPE FORD N° 4.
Solides par volume	27%
Épaisseur recommandée.....	30 microns
Performance théorique.....	9 M ² /Lt.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	30 minutes
Total	2 heures
Repeindre	12 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant D – 300.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PRÉPARATION DES SURFACES:

Nettoyage par jet de la surface à traiter jusqu'au grade S à 2 ½ de la norme suédoise SIS 055900. Lorsqu'il ne serait possible, nettoyage à fond par moyens mécaniques ou manuels et ultérieure dégraissage avec solvant.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.