ESPAÑA ASTURIAS PRAVIA

EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

LUXEMBURGO FRANCIA GRECIA BELGICA DINAMARCA HOLANDA IRLANDA ITALIA PORTUGAL ALEMANIA REINO UNIDO

SILICONA MICÁCEA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN**: Es un recubrimiento termoresistente y antioxidante a base de resina de silicona y con pigmento de óxido de hierro micáceo resistente a altas temperaturas.
- **UTILIZACIÓN**: Sobre toda clase de objetos metálicos que vayan a estar sometidos de modo alterno o continuo a temperaturas muy elevadas.
- **PROPIEDADES**: Resistente temperaturas de hasta 650ºC. Excelente poder anticorrosivo. La película una vez seca proporciona un film de buena estabilidad e impermeabilidad. Cumple la norma ET-312-A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	SATINADO
COLOR	CARTA RAL
DENSIDAD	1,70 Kg/Lt
VISCOSIDAD	80 KU
SÓLIDOS EN VOLUMEN	40 %
ESPESOR RECOMENDADO	60 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO	6,5 M²/Lt
SECADO 20ºC/70% HR	
TACTO	20 MINUTOS
TOTAL	5 HORA
REPINTADO	24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
  Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
  En caso necesario utilícese nuestro Disolvente S.G.
- **LIMPIEZA**
  Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Se limpiará mediante chorro de arena hasta el grado S a 2 ½ la superficie a pintar. Si no fuera posible alcanzar ese grado de limpieza deberá desengrasarse y limpiarse todo resto de corrosión manualmente. Cuando se trata de un sistema de aplicación de varias siliconas se favorecerá el curado si se somete todo el sistema a temperatura de 150 - 200º C, aunque no es imprescindible ya que también cura con el secado al aire.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
* La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.