



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



BARNIAQUA - 692

ACABADO ACUOSO ANTIDESLIZANTE ESPECIAL PARA SUELOS DE MADERA EN POLIDEPORTIVOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es un barniz monocomponente a base de copolímeros Acrílicos-Uretanos Aromáticos en dispersión acuosa., La película seca proporciona una película de excelente resistencias químicas y resistente a la abrasión al roce, etc.
- **UTILIZACIÓN:** Especialmente indicado para Polideportivos, Gimnasios, y grandes superficies de parquet.
- **PROPIEDADES:** No tóxico, No inflamable, No desprende olores, Gran dureza y resistencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTOBRILLO 94 % Lange 60°
 OTROS ASPECTOSSATINADO Y MATE
 COLORINCOLORO
 P.H.8,5 ± 0,2
 VISCOSIDAD23" COPA FORD N° 4 a 20°C
 SÓLIDOS EN VOLUMEN33 - 35 %
 RENDIMIENTO TEÓRICO8 - 10 M²/Kg.
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO2 HORA
 REPINTADO2 - 3 HORAS
 TOTAL7 DIAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha ó Rodillo.
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícase AGUA.
- **LIMPIEZA**
Después del uso y para la limpieza de todo el equipo y herramienta utilícase agua fría.
- **APLICACION**
Aplíquese 2 ó 3 manos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie a barnizar debe estar limpia y libre de polvo. La temperatura en el momento de aplicar el barniz, no debe de ser inferior a 13° C. Utilizar preferentemente para su aplicación, rodillo y en su defecto brocha. En madera nueva aplicar una capa de **FONDIAQUA-555** y pasadas 3 horas a 20° C lijar con lija de grano 240-280 y a continuación, aplicar 2 ó 3 manos de **BARNIAQUA-692** dejando 2 o 3 horas de secado entre capa y capa.
- Este tipo de barniz no alcanza su máxima dureza hasta pasados 7 días, no es conveniente colocar alfombras y otros pesos ni someterlo a tráfico intenso hasta transcurrida una semana. Sin embargo, se pueden pisar con cuidado pasadas 2 días desde su aplicación. Debido a su gran adherencia **BARNIAQUA-692** es recomendable como barniz de restauración de suelos deportivos, siempre que la superficie a barnizar este limpia y libre de ceras y productos similares, recomendándose siempre lijar dicha superficie con una lija de grano 240-280.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Conviene agitar el producto antes de usarlo.
- Producto no inflamable. No tóxico No desprende olores
- Almacenar en sitio fresco evitando tanto los fríos como los calores excesivos.
- Evítase el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.