



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



BARNIPOLY 1/C

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un vernis réactif qui réticule en présence de l'humidité environnementale, en fournissant revêtements durs et souples à la fois que sèche très rapidement.
- **UTILISATION:** Les films de haut luminosité et grande transparence qui produit ce vernis constituent une protection excellent pour revêtements de sol en bois soumis à une forte action d'usure, comme des sols du parquet, pistes de patinage, discothèques, écoles, etc.
- **PROPRIETES:** C'est un vernis qui possède une haute résistance à l'abrasion, frottement et l'impact, en outre de bonne résistance aux agents chimiques un excellent effet décoratif à former films de haute luminosité et transparence.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....BRILLANT
CouleurINCOLORE
Densité0,98 Kg/Lt.
Viscosité40" Ford - 4
Solides par volume27%
Épaisseur recommandée.....25 - 30 microns
Performance théorique.....15.6 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....2 heures
Total8 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Polyuréthane.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

Le bois doit être bien sèche, ponçage ou éraflure, sans poudre, graisse ni souillure. Le BARNIPOLY 1/C peut s'appliquer directement sans diluer tel quel comme fournit; toutefois, dans la première main est souhaitable diluer le produit, jusqu'à une concentration de 20-25 % de matière solide, afin de mieux réaliser humidification et renforcement de la pénétration du bois. Peut être mains consécutives, dès qu'elle a atteint un degré de séchage qui ne soit gluantes.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.