



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



BARNIPOLY 2/C

BARNIZ DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Barniz Acrílico de poliuretano de dos componentes, catalizado con Isocianato Alifático Puro para máxima protección al exterior en el barnizado de todo tipo de madera, parquet, Yates, etc.
- **UTILIZACIÓN:** Como capa de terminación de procesos especiales poliuretánicos en la protección de elementos expuestos a la intemperie, atmósferas industriales, ambiente marino, atmósferas agresivas, salpicaduras de aceites, disolventes, ácidos y álcalis.
- **PROPIEDADES:** Excelente resistencia a la intemperie, son pérdida de brillo. Gran resistencia a la abrasión, productos químicos y humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTOALTO BRILLO
 COLORINCOLORO
 PROPORCIÓN DE LA MEZCLA4/1
 DENSIDAD1 ± 0,05
 VISCOSIDAD (MEXCLA)30" ± 2 COPA FORD N° 4
 SÓLIDOS43,5% (Peso) 36% (Volumen)
 VIDA DE LA MEZCLA8 HORAS
 ESPESOR RECOMENDADO30 - 35 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO12 - 14M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO4 - 5 HORAS
 REPINTADO8 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Poliuretano.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.
- **APLICACIÓN**
Mezclar los dos componentes en la proporción indicada agitando enérgicamente hasta homogeneización. Dejar reposar 20 - 30 minutos y pintar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Sobre madera nueva aplicar una mano de Fondo Poliuretano 2/c o el mismo producto diluido al 20 % con su diluyente Poliuretano. En madera envejecida conviene limpiar y decapar bien, eliminando todo posible residuo de capas antiguas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.