



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



VERNIS – P – 188 - K SPÉCIAL POUR PIERRE ET BRIQUE VU

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Protecteur de pierre formulé notamment avec des résines acryliques au solvant, pour extérieurs et intérieurs.
- **UTILISATION:** Comme imperméabilisant pour hydrofuger, embellir et lustrer tout type de surfaces pierreuses comme brique, pierre grès, pierre naturelle, béton, etc.
- **PROPRIETES:** Grande capacité d'imprégnation. Prévenu contre les fleuraisons des sels solubles. Réduit la conductivité thermique, causant une meilleure isolation thermique. Atténue la tendance des parois à souillés. Évite les humidités. Durcir les superficies. Etc.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SEMI-BRILLANT
CouleurINCOLORE
Intervalle entre couches5 heures
Viscosité.....15" coupe Ford N° 4
Solides par volume20% ± 2%
Épaisseur recommandée.....20 - 25microns
Poids spécifique0.910 ± 2%
Résistance température max.....70 ° C
Adhérence.....100%
Toxicité une fois sec non-toxique
Rendement moyen.....6 - 7 M²/Lt.
Solvant approprié.....D - 307
Séchage 20 °C/70% RH
 Touche.....30 minutes
 Total12 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Appliquer une première main dilué à 10 % et une seconde main tel quel, c'est-à-dire, sans dilution. Dans tous les cas doit être faite avec rouleau de laine ou pinceau. Dans des cas particuliers peut appliquer par immersion et au pistolet aérographe avec bec de 1 à 1,5 mm; et à la pression de 3 à 4 atmosphères.
- **Processus**
Pour chaque cas il convient de solliciter le traitement à suivre. Avant chaque application, doit être homogénéisés le contenu en remuant le même.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants D – 307.

PREPARATION DES SURFACES:

Toutes les surfaces doivent être préalablement nettoyées de poudre et salissures, sèches et dégraisser; pour cela nous recommandons utiliser notre **Séquestrant-Dégraissant d'humidité S. G.** Lorsqu'on utilise comme finition doivent s'appliquer deux mains. Lorsqu'on utilise comme scellant suffira une main dilué à 10 %. Dans les cas d'existence des peintures anciennes, en mauvais état, des fautes d'adhérence, etc. nous allons procéder à l'élimination des mêmes avant d'appliquer le vernis-P188-K. Si les peintures soient vieilles et étaient en bon état mais aurait plusieurs couches est préférable d'éliminer les mêmes avant d'appliquer le vernis-P188K afin d'éviter d'éventuels détachement de aucune couche. Sur vernis-P188-K peut s'appliquer tout type de peintures à l'eau, et de nombreuses au solvant.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.