



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



BARNIZ TIPO I-10

BARNIZ PROTECTOR PARA METALES, HERRAMIENTAS Y PIEZAS MECANIZADAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Película protectora especialmente fabricada para conseguir una gran protección anticorrosiva.
- **UTILIZACIÓN:** Como protección temporal de piezas mecanizadas y herramientas que hubieran sido previamente tratadas
- **PROPIEDADES:** Producto con resistencia para aguantar durante un tiempo a la intemperie o el transporte marítimo. Resiste atmósferas húmedas y secas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....SATINADO
 COLOR.....INCOLORO Y ROJO
 DENSIDAD0,805 Kg/Lt
 VISCOSIDAD15" COPA FORD Nº4
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....
 ESPESOR RECOMENDADO.....5 - 10 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....20 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR5 MINUTOS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Pincel, Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Barniz I-10
No recomendamos que se diluya con ningún tipo de Disolvente, deberá aplicarse tal cual se suministra.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G. de manera especial las pistolas y boquillas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Es necesario limpiar las superficies de todo tipo de polvo, suciedad, grasa y humedad. Deberán estar totalmente secas.

Si se desea dar dos manos para conseguir mayor protección, puede aplicarse una a continuación de la otra o si bien prefiere al día siguiente.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.