



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



FONDIAQUA-555

FONDO ACUOSO LIJABLE PARA MADERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es un barniz monocomponente a base de un copolímero acrílico en dispersión acuosa de secado físico-termico que proporciona una película de excelente resistencia al agua y buen repintado así como una gran lijabilidad.
- **UTILIZACIÓN:** Como fondo para madera en tratamiento de parquet en Polideportivos.
- **PROPIEDADES:** Gran poder cubriente y base para aplicar posteriormente el BARNIAQUA-692. No tóxico. No inflamable. No desprende olores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....SEMIMATE
 COLOR.....INCOLORO
 P.H.6,5 ± 0,2
 VISCOSIDAD23" COPA FORD N° 4 a 20° C
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....38 - 40 %
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....8 - 10 M²/Kg.
 SECADO 20°C/70% HR
 TOTAL.....3 HORAS
 REPINTADO.....2 - 3 HORAS.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, ó Rodillo
- **DILUCION**
En caso necesario utilícese AGUA
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo y herramienta con agua fria

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie a barnizar debe de estar limpia y libre de polvo. La temperatura en el momento de aplicar el barniz no debe de ser inferior a 13° C. Utilizar preferentemente para su aplicación, rodillo y en su defecto brocha.
- Como primera capa, aplicar **FONDIAQUA-555** y pasadas 4 horas a 20° C lijar con vibradora y lija de grano 240-280. A continuación, aplicar 2 ó 3 manos de **BARNIAQUA-692** dejándolo secar de 2 a 3 horas entre capa y capa.
- En condiciones de frío y humedad, prolongar el tiempo de secado prudencialmente hasta 7 horas desde su aplicación, ya que de no hacerlo así, podremos encontrarnos con problemas de arrugado del barniz en la segunda capa, debido a un curado insuficiente de la película.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Antes de su aplicación agítese bien el contenido del envase.
- Producto no inflamable. No tóxico No desprende olores
- Almacenar en sitio fresco evitando tanto los fríos como los calores excesivos.
- Evítase el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.