



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



LACA TAPAPOROS NITRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es un barniz nitrocelulósico lijable para aplicar como fondo en el tratamiento de la madera.
- **UTILIZACIÓN:** Como fondo sellador de la madera, actúa tapando los poros e impide las absorciones de barnices que se utilicen posteriormente.
- **PROPIEDADES:** Elevado poder de relleno. Fácil lijado manual o a maquina. Rápido secado y buena penetración en los poros de la madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....Brillante, Satinado, Mate
 COLOR.....INCOLORO
 DENSIDAD0,9 Kg/Lt
 VISCOSIDAD80" Copa Ford-4 a 20°C
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....26 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....20 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....13 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....10 MINUTOS
 TOTAL4 HORAS
 REPINTADO.....4 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Pistola Aerografica, Cortina
- **DILUCION**
Para aplicación a Brocha se recomienda no añadir disolvente. Para aplicación a Pistola añadir de un 3-5% de nuestro Disolvente Nitro.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente Nitro.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La madera ha de estar limpia y seca. Se lijará ligeramente para eliminar el polvo, cuando se trate de maderas muy absorbentes se aplicarán dos mano de **Laca Tapaporos Nitro**, lijando después de cada aplicación. Posteriormente se aplicará el Barniz de acabado.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- No aplicar con altas humedades relativas, bajas temperaturas o expuesta la madera a corrientes de aire frío y húmedo.
- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.