



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



LAQUE REMPLISSAGE NITRO

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un vernis nitrocellulosique habilité de poncer pour appliquer comme un fonds pour le traitement du bois.
- **UTILISATION:** Comme fonds scellant du bois, agit rendus des pores et empêche les absorptions de vernis utilisés ultérieurement.
- **PROPRIETES:** Grand pouvoir de rembourrage. Facile ponçage manuel ou à la machine. Rapide séchage et bonne pénétration des pores du bois.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....BRILLANT, SATINÉ,
MAT
Couleur INCOLORE
Densité 0,9 Kg/Lt.
Viscosité 80" coupe Ford -4 to 20"
C
Solides par volume 26%
Épaisseur recommandée..... 20 microns
Performance théorique..... 13 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche..... 10 minutes
Total 4 heures
Repeindre 4 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, pistolet aérographe, rideau.
- **Dilution**
Pour application à Pinceau est recommandé de ne pas ajouter solvant. Pour application au pistolet ajouter de 3 à 5 % de notre Solvant Nitro.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants Nitro.

PREPARATION DES SURFACES:

Le bois a d'être propre et sèche. Être poncé légèrement pour éliminer la poussière, lorsqu'il s'agit de bois très absorbants s'appliquent deux mains de Laque Remplissage Nitro, ponçage après chaque application. Par la suite s'applique le vernis de finition.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Ne pas appliquer avec hautes humidité relative, basses températures ou exposée le bois à courants d'air froid et humide.
- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.