



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



IMPRICLOR 525

COUCHE D'APPRÊT ANTICORROSION CAOUTCHOUC CHLORÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Couche d'apprêt anticorrosion de caoutchouc chloré, exempte de plomb et chromates.
- **UTILISATION:** Pour les systèmes de peint à base de cloro-caucho dans des environnements marins et industriels agressifs.
- **PROPRIETES:** Séchage très rapide. Haute résistance à l'eau et à des produits chimiques.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT
Couleur CRÈME, ROUGE et GRIS.
Densité1.4 Kg/Lt.
Viscosité85 - 95 K.U.
Solides par volume40%
Épaisseur recommandée.....40 microns
Performance théorique.....10 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....30 MINUTES
Total4 HEURES
Repeindre16 - 24 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant D - 307.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

Nettoyage de l'oxyde par se jet abrasif jusqu'au grade Sa 2 ½ de la norme suédoise SIS 055900 ou similaire. Lorsqu'il n'est pas possible le jet, nettoyage mécanique ou manuel jusqu'à élimination de l'oxyde et ultérieure dégraissage.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.