



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## INTERCLOR 550

### COUCHE INTERMÉDIAIRE CAOUTCHOUC CHLORÉ

#### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Couche d'apprêt élaborée avec des résines de caoutchouc chloré, conçue pour application comme main intermédiaire dans des systèmes de peint au caoutchouc chloré.
- **UTILISATION:** Comme barrière dans des systèmes de caoutchouc chloré pour la protection de l'acier dans des environnements marins et industriels agressifs.
- **PROPRIETES:** Excellente résistance chimique. Séchage très rapide. Haut degré d'imperméabilité.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	MAT
Couleur .....	CRÈME, ROUGE et GRIS.
Densité .....	1.4 Kg/Lt.
Viscosité .....	80 - 90 K.U.
Solides par volume .....	42%
Épaisseur recommandée.....	35 - 40 microns
Performance théorique.....	10.5 - 12 M <sup>2</sup> /Lt.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	30 MINUTES
Total .....	6 HEURES
Repeindre .....	16 - 24 HEURES

#### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Si nécessaire, utilisez notre Solvant D - 307.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

#### PREPARATION DES SURFACES:

La surface à peindre doit d'être propre de poudre et la graisse et traitée avec une couche d'apprêt anticorrosion adéquate au système de peint.

#### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

#### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.