



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ESCLOR-BARNIZ BARNIZ IGNIFUGO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Barniz ignífugo de un componente fabricado con resinas especiales que no arden, soporta las acciones del fuego y son resistentes a la llama.
- **UTILIZACIÓN:** Para decorar y proteger superficies de madera y mantener su reacción al fuego.
- **PROPIEDADES:** Gran facilidad de aplicación. Acabados elásticos y de gran dureza. No favorece la propagación del fuego.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....Mate, Satinado y Brillo
 COLOR.....Incoloro y Tonos Madera
 DENSIDAD0,97 Kg/Lt
 VISCOSIDAD50" COPA FORD N° 4
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....45 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....20 - 25 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....18 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....1 - 2 HORAS
 TOTAL8 HORAS
 REPINTADO.....24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-302
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Una vez lijada la superficie y preparada debidamente la madera, limpiar y eliminar todo resto de polvo, grasa y suciedad. Seguidamente aplicar una primera capa diluida que actúa como sellador y posteriormente una o dos capas de barniz ignífugo pudiendo realizar un lijado entre capas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.