



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## EPOX – 2.000

### ÉMAIL ÉPOXY – 2 / C

#### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Émail de deux composants fabriqué à base de résines époxy et catalysé avec polyamide.
- **UTILISATION:** Comme couche de finition dans des systèmes époxydiques pour la protection des structures, des chars et dépôts contenant des produits pétroliers, eau, solvants, acides et bases diluées.
- **PROPRIETES:** Résistance élevée chimique à une grande variété de produits. Excellent protection anticorrosion dans des environnements agressifs..

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Aspect.....                                 | BRILLANT                       |
| Couleur .....                               | TONALITÉS TABLEAU<br>RAL       |
| Densité mélange.....                        | 1.1 – 1,25                     |
| Viscosité .....                             | SELON/COULEUR<br>70 – 80 K. U. |
| Proportion et<br>vie utile de mélange ..... | 4/1 VOL. / 8 HEURES            |
| Solides par volume .....                    | 48%                            |
| Épaisseur recommandée.....                  | 40 MICRONS                     |
| Performance théorique.....                  | 12 M <sup>2</sup> /Kg.         |
| Séchage 20 °C/70% RH                        |                                |
| Touche.....                                 | 4 HEURES                       |
| Total .....                                 | 16 HEURES                      |
| Repeindre .....                             | MIN. 6 H. MAX. 7<br>JOURS      |

#### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Époxy.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants Époxy ou Nitro.

#### PREPARATION DES SURFACES:

Doit être appliqué sur couches d'apprêt appropriées et de la surface doit d'être propre de poudre et la graisse.

#### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

#### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.