



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



EUROWELD JM 555

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Il s'agit d'un Shop Primer Alkyde-Silicate inorganique à base de zinc, auto durcissement, consistant en une peinture de 2 composants qui doivent être mélangés avant son application maintenu puis en continu agitation.
- **UTILISATION:** Protection temporaire de tôles, profils et autres structures d'acier nouvellement jets ou dynamité, pendant le stockage, la construction et le montage. Particulièrement indiqué pour plantes avec application automatique.
- **PROPRIETES:** Bon pouvoir masquant et une excellente adhérence sur l'acier grenailage. Peut être repeindre avec tout type de peintures sauf alkydes et époxy-ester. Soudable à Grande Vitesse, avec tout type de Soudure: MIG-MAG, Arc Immergé, Gravité, m.m.a, etc., minimale porosité en soudure, ne contient Chromates, n'émet fumées toxiques ni obstrue en buses grâce à leur faible Teneur en Zinc, ne lui affecte la weld-pool, admet toute position de soudure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT
Couleur.....ROUGE CRÈME
Poids spécifique à 20° C (160243)..1.28 ± 0,05 Gr/Lt.
Vie utile de mélange24 HEURES à 20° C
Récipient fermé avec agitation constant
Matière fixe en volume (mélange) 32 ± 2%
Épaisseur pellicule sèche.....15 - 25 MICRONS
Performance théorique.....6 M²/Lt. à 22 MICRONS

Séchage 20 °C/70% RH

Touche.....3 MINUTES
Total4 HEURES
RepeindreMIN. 3 JOURS
MAX. 6 MOIS

- VIE DE STOCKAGE...1 ANNÉE MAXIMUM

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

La surface doit d'être propre et sèche. Doit avoir une température supérieure au point de rosée, pour éviter toute condensation. La température minimale de l'acier sera de 0°C, et l'idéal 35° et l'humidité relative environnement supérieur de 50 %.

- **Méthode**
Pinceau (retouché), pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant EUROWELD-IXIMA NZ C555.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant E.S. - 180

PREPARATION DES SURFACES:

- Sablage abrasif en machine automatique ou par jet manuel au degré SA 2 ½ de la norme ISO 8501-1.
- L'épaisseur à appliquer dépend de la rugosité superficielle de l'acier.
- Le temps de séchage s'allonge à humidité relative inférieures à 75 %.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.