



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## FONDEUROPOX-SK 2/C SELLADORA ESPECIAL PARA SUELOS DE TIPO EPOXI.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Selladora de dos componentes de tipo Epoxi, formulada para conseguir una buena adherencia para la posterior aplicación de recubrimientos epoxis o poliuretanos.
- **UTILIZACIÓN:** Especialmente indicado para el tratamiento de cualquier tipo de suelo como selladora previa limpieza de polvo, grasa, aceite, etc. También sirve como tratamiento de antipolvo.
- **PROPIEDADES:** Excelente resistencia química a los disolventes, al agua y a los álcalis. Repintado tanto con acabados tipo epoxi. Actúa como puente de adherencia, para la posterior aplicación de posteriores productos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO .....	BRILANTE
COLOR .....	.INCOLORO.
DENSIDAD .....	0.912 +/- 0.05 Kg/Lt
SÓLIDOS EN VOLUMEN .....	7.14 %
PROPORCIÓN / VIDA MEZCLA.....	2/1 VOL. / 6 - 8 HORAS
ESPESOR RECOMENDADO .....	15 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO .....	4,75 M <sup>2</sup> /LT.
SECADO 20°C/70% HR	
TACTO .....	20 MINUTOS.
TOTAL .....	7 HORAS
REPINTADO .....	MIN. 6 H MAX. 7 DIAS

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCION**  
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Epoxi-A.
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente Epoxi-A.
- **ALMACENAMIENTO**  
A cubierto durante unos 12 meses con temperatura ambiente y sin heladas.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:** La superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite y cualquier tipo de contaminación sobre todo si el suelo está pulido con ceras o grasas.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- R10 Inflamable.
  - R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
  - R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
  - S23 No respirar los vapores, aerosoles.
  - S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado
  - S43 En caso de incendio, espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico, AFFF.
  - S36/37 Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.
- Componentes peligrosos: Xileno (mezcla de isómeros) y poliamida

### OBSERVACIONES

- \* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- \* La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y, por tanto, el espesor de película húmeda.
- \* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.