



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



POLI – EPOX - 227 ÉMAIL DE POLYESTER-ÉPOXY FINI

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Émail de deux composants fabriqué à base de résines polyester époxy et catalysé avec polyamide.
- **UTILISATION:** Comme couche de finition dans des systèmes époxydiques et pour la protection des structures, des chars et dépôts contenant des produits pétroliers, eau, solvants, acides et bases diluées.
- **PROPRIETES:** Résistance élevée chimique à une grande variété de produits. Excellent protection anticorrosif dans des environnements agressifs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	BRILLANCE, SATINÉ
Couleur	TONALITÉS, TABLEAU RAL
Densité mélange	1,17 – 1,35 SELON COLOR
Viscosité	75 – 80 K. U.
Proportion et vie utile de mélange	4/1 VOL. / 8 HEURES
Solides par volume	49 %
Épaisseur recommandée.....	40 - 45 MICRONS
Performance théorique.....	11 M ² /Lt.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	4 HEURES
Total	16 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Époxy.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant Époxy ou Nitro.

PREPARATION DES SURFACES:

Doit être appliqué sur couches d'apprêt appropriées, principalement nous recommandons IXIMA 2/C NZ-12 et la surface doit être propre de poudre et la graisse.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.