



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



EUROCIDÉ MARINE CBA 3 ANTISALISSURE AUTO-POLISSAGE LIBRE ÉTAN

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DEFINITION:** Il s'agit d'un revêtement spécial pour les bateaux naviguant dans les eaux salées, pour obtenir une protection antisalissure durable dans des conditions de service sévères.
- **UTILISATION:** Particulièrement indiqué pour les pays dans lesquels les réglementations interdisent l'emploi d'étain et dérivés et également lorsqu' demande une compatibilité maximum avec d'autres systèmes et toutes les surfaces.
- **PROPRIETES:** Libre d'étain, contenant des niveaux élevés d'oxyde cuivreux, son mécanisme auto-polissage unique évite l'incrustation d'organismes. en outre, son action adoucissant permet de réduire la résistance au chalut.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	MAT		
Couleur	ROUGE et NOIRE		
Densité	1,93 +/- 0.05 Kg/Lt.		
C.O.V.....	21 % EN POIDS		
Solides par volume	56 %		
Épaisseur recommandée.....	100 - 150 MICRONS		
	AU MOINS 2 MAINS		
Performance théorique.....	5,6 M ² /Lt.		
Séchage à 100 µm m ² (en heures)			
	<u>30°C</u>	<u>20°C</u>	<u>10°C</u>
	<u>0°C</u>		
Repeindre MIN	3	5	10
	20		
MAX	-	-	-
Lancement MIN	4	6	12
	20		

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe ou Air-moins la plus indiqué Graco Bulldog 053-063 mm. (0 021-0 025 pouces).
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant C3A.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant C3A.
- **Stockage**
À couvert pendant environ 12 mois à température ambiante et sans gelées.

PROCÉDURE D'APPLICATION:

- * 1-Nettoyer matériel d'application, avec notre solvant C3A.
- * 2-Agiter le produit énergiquement pour assurer la permanence des pigments en suspension.
- * 3- N'est recommandé de diluer le produit.
- * 4-Appliquer une main humide en passées parallèles. Superposer chaque main de 50 % à la précédente dernière pour qu'elles ne soient pores et zones nues. Accorder une attention particulière aux soudures et zones avec inégalités.
- * 5-Dans les réparations et retouches appliquer le matériel supplémentaire après élimination saletés et revêtements vieux détaché.
- * 6-Attendre 4 heures de séchage environ à 20 °C avant la seconde main et ce même si l'on donne ultérieures.
- * 7-Attendre avant de l'immersion minime de 6 heures à 20 °C pour sécher le produit avec des garanties.
- * 8-Nettoyer le matériel d'application immédiatement, avec notre solvant C3A.

Notes importants:

Si l'on applique Eurocide Marine C3A en systèmes anticorrosifs époxy polyamide ou époxy-brai appliquer la première main de Antisalissure quand même ce encore légèrement humide (ne pas attendre que cure du tout) à des températures supérieur à 10°C le temps idéal d'application serait de 5 à 10 heures. Si l'on ne s'applique ainsi, nous pouvons observer manque d'adhérence entre couches.

PREPARATION DES SURFACES:

Consulter manuel de la qualité de mise en œuvre, respectant toutes les instructions pour l'application, précautions, conditions et limites pour obtenir les meilleurs résultats. Pour d'autres besoins qui s'écartent des contraintes décrites ou en cas de doute contacter notre Département Technique et rappelle que le comportement du revêtement est proportionnel au degré de préparation superficielle. Rappeler toujours respecter les temps de séchage-séchage et que les mêmes dépendront de la température, ventilation, humidité relative, épaisseur du film, etc.

HYGIENE ET SECURITE:

Consulter feuille d'hygiène et sécurité du manuel de santé du travailleur. En cas de éclaboussements dans les yeux laver rapidement à l'eau et consulter votre médecin ou à l'Institut national de toxicologie. 915628469.