



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ESMALTPOLY 2/C - 767 ESPECIAL FACHADAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Revestimiento Acrílico Alifático de Poliuretano de dos componentes especial fachadas, frontones y patios catalizado con Isocianato Alifático Puro para máxima protección al exterior y evitar amarilleamiento.
- **UTILIZACIÓN:** Como capa de terminación para fachadas con carga de cemento, hormigón, fibrocemento y en procesos especiales poliuretánicos para la protección de elementos expuestos a la intemperie, hongos, atmósferas industriales, ambiente marino, atmósferas agresivas, salpicaduras de aceites, disolventes, ácidos y álcalis. Muy recomendado para baños y duchas de gimnasios, etc. donde aparecen manchas de humedad producidas por diversos tipos de hongos.
- **PROPIEDADES:** Acabado de alto brillo, satinado o mate con extraordinaria retención de color y dureza de película que le permite actuar como antipolvo. Alta resistencia mecánica, a los golpes, la abrasión y al medio ambiente. Excelente resistencia química, a los disolventes y a los hongos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLO, SATINADO, MATE
 COLOR.....TODOS CARTA RAL F3
 DENSIDAD 1.30 Kg/Lt
 PROPORCION Y VIDA MEZCLA.....4/1 10 a 12 HORAS
 VISCOSIDAD 65 - 70 K.U.
 SÓLIDOS EN VOLUMEN..... 52 %
 ESPESOR RECOMENDADO..... 40 - 50 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 12 - 14 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO..... 2 HORAS
 REPINTADO..... 24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCION**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Poliuretano.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente Poliuretano

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Debe de ser aplicado sobre una superficie adecuadamente sellada, limpia, seca y libre de grasa. En todas las superficies aplicar previamente una buena mano de nuestro VITREN - 230 dejando secar durante 24 horas antes de aplicar el ESMALTPOLY - 767. Aplicar a toda la superficie dos manos de ESMALTPOLY - 767 en forma de cruz con un intervalo de 4 a 8 horas entre cada mano. Las zonas desconchadas, si las hubiera, es necesario repararlas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.