EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.
C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

ESMALTPOLY 2/C – 767

SPÉCIAL FAÇADES

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Revêtement Acrylique Aliphatique de Polyuréthane de deux composants spécial façades, frontons et terrains catalysé avec Isocyanate Aliphatique Pur pour protection maximale à l'extérieur et éviter jaunissement.
- **UTILISATION:** Comme couche de terminaison de façades avec charge de ciment, béton, amiante-ciment et processus spéciales polyuréthanes pour la protection des éléments exposées aux intempéries, champignons, atmosphères industriels, de l'environnement marin, atmosphères agressives, éclaboussements d'huiles, solvants, acides et alcalin. Très recommandé pour les bains et douches de gym, etc. où apparaissent taches d'humidité produites par divers types de champignons.
- **PROPRIETES:** Fini de haut luminosité, frictionné ou mate avec extraordinaire rétention de couleur et de dureté de film qui lui permet d'agir comme anti-poussiéreuse. Haute résistance mécanique, à aux coups, l'abrasion et à l'environnement. Excellente résistance chimique, aux solvants et aux champignons

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect	BRILLANT, SATINÉ, MAT
Couleur	TOUS TABLEAU RAL F3
Densité	1.30 Kg/Lt.
Proportion et vie mélange	4/1 10 to 12 HEURES
Viscosité	65 – 70 K.U.
Solides par volume	52 %
Épaisseur recommandée	40 - 50 MICRONS
Performance théorique	12 - 14 M²/Lt.
Séchage 20 ºC/70% HR	
Touche	2 HEURES
Repeindre	24 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
  Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
  Si nécessaire, utilisez notre Solvant Polyuréthane.
- **Nettoyage**
  Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos Solvant Polyuréthane.

PREPARATION DES SURFACES:

Il doit être appliqué sur une surface correctement scellée, propre, sèche et libre de graisse. Dans toutes les surfaces appliquer préalablement une bonne main de notre VITREN - 230 laissant sécher pendant 24 heures avant d'appliquer l'ESMALTPOLY - 767. Appliquer à toute la surface deux mains d'ESMALTPOLY - 767 sous forme de croix avec un intervalle de 4 à 8 heures entre chaque main. Les zones écaillure, si elle avait été, il faut accorder réparation.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.