



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@eupines.com

www.eupines.com



GALVA-POLY 91/MCD. 2/C.

ESMALTE ACRILICO DE POLIURETANO PARA GALVANIZADO.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura de poliuretano acrílico, alifático de 2/C para superficies galvanizadas.
- **UTILIZACIÓN:** Recubrimiento para todo tipo de galvanizado, sea en frío o en caliente como pintura única.
- **PROPIEDADES:** Excelente adherencia sobre cualquier sustrato galvanizado para interiores y exteriores, con buena resistencia a la intemperie sin pérdida de brillo y color.
En caso necesario se puede aplicar también directo sobre hierro totalmente libre de óxido, gracias a su gran poder antioxidante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLO,SATINADO,MATE.
 COLOR.....SOBRE PEDIDO.
 DENSIDAD1,15 +/- 0.05 KG/LT.S/COLOR
 SÓLIDOS EN VOLUMEN...MIN. 55 %.
 ESPESOR RECOMENDADO....50-60 MICRAS.
 PROPORCIÓN DE MEZCLA....4/1 EN PESO Y 4/1 VOLUMEN
 VIDA DE LA MEZCLA.....12 HORAS MÍNIMO.
 RENDIMIENTO TEÓRICO..5.4 M²/KG. Y 7.7 M²/LT.
 SECADO 20 °C/ 70 % HR
 TACTO.....20 MINUTOS A 20 °C.
 TOTAL.....6 HORAS A 20 °C.
 REPINTADO.....12 HORAS A 20 °C.
 VALOR Q.....62.5 % S/COLOR

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

MÉTODO

Brocha, Rodillo, Pistola y Airless.

DILUCIÓN

En caso necesario utilícese nuestro disolvente Galvapoly.

LIMPIEZA

Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro disolvente S. G.

ALMACENAMIENTO

A cubierto durante 1 año con temperatura ambiente y sin heladas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie debe estar totalmente libre de grasas, aceites, polvos, o cualquier otra contaminación.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- R10 Inflamable.
- R34 Provoca quemaduras.
- R38 Irrita la piel.
- R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- S3 Consérvese en lugar fresco.
- S23 No respirar los vapores, aerosoles.
- S38 En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado.
- S24/25 Evítase el contacto con los ojos y la piel.
- P91 Contiene isocianatos. Véase la información facilitada por el fabricante.
Componentes peligrosos: Ninguno en porcentaje igual o superior al límite para el nombre.

OBSERVACIONES:

- * Al efectuarse cálculos de rendimientos prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.