



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



IMPULGAL AC - 500

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Couche de apprêt antioxydant de 2 composants à base de polyuréthane pour des superficies galvanisées, acier, aluminium, etc.
- **UTILISATION:** Revêtements anticorrosion, pour des superficies galvanisées, soient à froid ou à chaud, ou d'autres métaux, tels que l'acier, aluminium, etc.
- **PROPRIETES:** Grand pouvoir antioxydant, et excellent adhérence, comme le Fonds pour tout type de finissage (polyuréthanes, époxy synthétique, etc.)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ, MAT
 CouleurBLANC ou d'autres
 selon demandé
 Densité1.33 +/- 0.05 Kg/Lt.
 Solides par volume42 % MIN.
 Épaisseur recommandée.....25 MICRONS MIN.
 Performance théorique.....16.8 M²/Lt.
 Séchage 20 °C/70% HR
 Touche.....11 MINUTES
 Total.....1 HEURES
 Repeindre12 HEURES
 Proportion de mélange.....4/1 en VOLUME ou
 11/2 en POIDS
 Valeur Q57 % (BLANC)

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe.
- **Dilution**
Utiliser notre Solvant Polyuréthane.
- **Nettoyage**
Utiliser notre Solvant de nettoyage S.G.
- **Stockage**
À couvert un an à température ambiante et sans ouvrir l'emballage.

PREPARATION DES SURFACES:

La surface doit être totalement exempte de graisses, les huiles, poudres, ou toute autre pollution.

HYGIENE ET SECURITE:

- Inflammable.
- Nocif par inhalation et en contact avec la peau.
- Irritant pour la peau.
- Possibilité de sensibilisation par inhalation.
- Conserver éloigné de toute flamme ou source d'étincelles... Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau..
- Contient des isocyanates. Tenir compte des indications du fabricant.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application