



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



VIAL – POLY 2/C

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Est une peinture Acrylique de polyuréthane de deux composants catalysé avec isocyanate Aliphatique pur pour obtenir la protection maximale et de résistance au frottement.
- **UTILISATION:** Est utilisé pour le traitement des sols industriels, navires, entrepôt, parkings, garages, etc.
- **PROPRIETES:** Résiste à élaboussements d'huiles, solvants, acides et alcalin. Son haut luminosité et uniformité, lui donne des propriétés de extraordinaire finition. Par sa dureté, le film permet siégeant en tant que un grand anti-poussiéreuse.
Il a total stabilité de couleur et haute résistance mécanique à l'abrasion.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	BRILLANT ou SATINÉ
Couleur	TOUS TABLEAU RAL
Densité	1,24 Kg/Lt.
Viscosité	60 – 65 K.U.
Proportion.....	5/1 en poids
Vie du mélange	10 - 12 HEURES
Solides par volume	52 %
Épaisseur recommandée.....	40 - 45 MICRONS
Performance théorique.....	12 - 14 M ² /Lt.
Température maximale en continu..	100° C
Séchage 20 °C/70% HR	
Touche.....	48 HEURES
Repeindre	4 - 8 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
 - **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Polyuréthane. - 25.
 - **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.
- 1° main:** Diluer un 10 % pour obtenir une pénétration accrue du produit par toute la porosité.
- 2° main:** Tel qu'il se fournit préalable mélange et réaction des tous les deux composants pendant 30'. Cette seconde main doit donner entre 4 et 8 heures après avoir appliqué la première, afin que les deux couches forment un même film.

PREPARATION DES SURFACES:

Doit être appliqué sur une surface propre, sèche et libre de graisse, poudre et souillure.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit élaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.