



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959  
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)  
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS  
 E-mail: eupines@terra.es



## AUTOBAJ – COUCHE ÉPAISSE

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un mastic asphaltique d'application à froid.
- **UTILISATION:** Comme peinture insonorisant en bas de automobile, ainsi que des structures d'acier, obtenant l'isolement des mêmes en couches très épaisses.
- **PROPRIETES:** On peut obtenir épaisseurs de couche très élevés en raison de présenter aspect thixotropique par la composition de asphaltes et minéraux à base de vitres avec forme d'aiguille et laminaire.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT  
 Couleur .....NOIR  
 Densité .....1.5 Kg/Lt.  
 Viscosité .....THIXOTROPIQUE  
 Épaisseur recommandée .....1 – 1.5 MILLIMETRES  
 Performance théorique.....0.2 – 0.3 M<sup>2</sup>/Lt.  
 Séchage 20 °C/70% HR  
 Touche.....3 - 4 HEURES  
 Température maximale en continu 60° C

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Si nécessaire, utilisez notre solvant S.G.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant S.G.

### PREPARATION DES SURFACES:

- \* Les superficies doivent d'être secs et exempts de poussière et la graisse.
- \* Les meilleurs résultats sont obtenus si elle est faite une préparation de la surface par jet de sable.

### HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans ce dernier aspect.
- Si l'on appliquait au pistolet, est recommandé d'utiliser le respirateur.
- Ne doit être appliquée par temps froid où des températures inférieures ou proches de 0 ° C.
- Préserver le canot de gel.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.