



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



CARSOL – 75 – J. F. COLLE DE CONTACT ISOLANT INSONORISÉES

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Dispersion polymérique aqueuse composée de microparticules de polymères synthétiques, qui forme une pellicule élastique et très souple, atteindre à une haute force de préhension sur des supports poreux et non poreux, ainsi qu'un effet insonorisée et isolant très important.
- **UTILISATION:** Produit à base de polymères synthétiques modifiés spécialement formulé pour le scellement et collage de isolants thermiques acoustiques, tels que polystyrène, rembourrage, lames polymères, croisillons-plâtre, laine de roche, polyuréthane, etc.
- **PROPRIETES:** C'est un produit qui ne contient alcools, éthers ni solvants organiques, qui permet d'éviter les risques dérivé d'émanations et/ou des sacs de gaz inflammable, comme dans les adhésifs à base de solvants organiques. Il est capable d'absorber les dilatations et des contractions des supports et éviter l'apparition de fente et fissures. De même possède quelque élevées propriétés imperméabilisants et imputrescibles, à ce qui s'ajoute sa résistance aux rayons U.V.A. et situations climatologiques indésirables. Sa manipulation n'implique aucun risque et ne produire odeurs, quoique recommandons bonne ventilation durant son application comme mesure de sécurité et afin de effectuer à une réticulation accélérée. C'est un produit écologique qui ne contient aucune métaux lourds ni présente toxicité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect.....PÂTE THIXOTROPIQUE
 CouleurGRIS, BLANC, NOIR
 Solvant.....EAU
 Densité1.6 ± 0.05 Kg/Lt.
 Solides par volume70 ± 5 %
 Flexibilité-33° C NON FISSURE
 Allongement à la ruptureMIN. 390 %
 TYPE D'ADHÉRENCE : DEPUIS 1 MINUTE ET 30 SECONDES JUSQU'À 15 MINUTES.
 ISOLEMENT EN dB POUR 125Hz 250Hz 500Hz 1KHZ 2KHZ 4KHZ
 CHAQUE BANDE D'OCTAVE
 ÉPAISSEUR DE 4Kg/M²..... 14..... 25..... 31..... 34.5..... 39..... 42.6
 ÉPAISSEUR DE 5Kg/M²..... 20..... 27..... 32.3..... 36.5..... 43..... 47
 ÉPAISSEUR DE 7Kg/M²..... 23..... 29..... 33..... 39.5..... 43.4..... 49

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, Air-moins.
- **Dilution**
Compte tenu de la viscosité élevée, on peut améliorer l'extensibilité avec rouleau ou pinceau en le diluant avec de l'eau et en agitant jusqu'à obtenir l'homogénéité pertinent. Il convient de noter que l'addition d'eau allonge le temps de séchage et diminue l'adhérence.
- **Nettoyage**
Doivent être nettoyés les équipes avec de l'eau. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage toujours lorsque le peint est interrompu plus d'une heure.

Principales Caractéristiques

- Peuvent être éviter tout type de chevauchements si l'on sait appliquer correctement.
- Est facile à appliquer par toute personne, bien que non professionnelle.
- On peut combiner avec des plaques de carton et plâtre, fibre-ciment, etc.
- Offre un élevé isolation phonique et thermique.
- Est souple à tout type de conditions et des températures normales.
- Permet d'isoler acoustiquement panneaux entiers.
- Réduit le profilage métallique dans des installations de tout type.
- Résistant à froid, à la chaleur et au vieillissement.
- Il est étanche et imputrescible, se comportant très bien dans les zones agents microbiens.
- Une fois réticulé est inaltérable à l'action de la glace et à des températures élevées.

APPLICATIONS:

On peut utiliser pour:

- Colle de contact de séchage rapide écologique.
- Isolation acoustique en faux plafonds, paramètres verticales et horizontales de faible densité, ...
- Idéal pour la réduction du niveau de l'impact acoustique par des agents atmosphériques en couvertes métalliques, en augmentant leurs prestations lorsque combine avec d'autres matériaux isolants.
- En réadaptation des bâtiments, ainsi que bâtiments de nouvelle construction et, en général, à tout type de construction: cinémas, discothèques, théâtres, bars, hôtels, saunas, centre sportif, chambres froides, etc.
- Très conseillée pour l'isolement de cabines de moteurs, machines industrielles, conduites de climatisation, etc.

HYGIENE ET SECURITE:

- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Éviter le contact avec les yeux. Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition d'eau modifiant proportionnellement le contenu de solides dans cette peinture, et donc, l'épaisseur de film humide.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.