



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



EUROCOLA-1699

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una dispersión acrílica modificada con resinas sintéticas y aditivos especiales.
- **UTILIZACIÓN:** Es un adhesivo de contacto para el pegado de losetas de PVC, látex, goma, moquetas, vinil-amianto, sobre mosaico, suelos de cemento, etc.
- **PROPIEDADES:** Es una cola de fácil aplicación, adecuada extensibilidad, excelente agarre húmedo, buen pegado final y excelente rendimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....SATINADO
 COLOR.....GRIS-MARFIL
 DENSIDAD 1,11 Kg/Lt
 VISCOSIDAD260-280 POISES
 SÓLIDOS EN VOLUMEN..... 70 %
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....290-330 Gr/m²
 USOA una sola cara
 INFLAMABILIDADNo inflamable
 PH7-7,5
 RESISTENCIA AL CALOR, ACEITES Y
 PLASTIFICANTES.....Buena

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, rasqueta dentada de 1 mm.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente Eurocola-1699
- **TIPO DE ENVASE:** 5, 22 y 200 Kgs.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Cuando se aplique sobre hormigón / cemento el suelo deberá estar bien nivelado y la humedad de este no debe exceder el 3% y la temperatura ambiente no será superior al 8° C. Se aplicará la cola sobre el suelo con una rasqueta dentada de 1mm. de profundidad con diente continuo de 1mm de ancho; también puede emplearse esta rasqueta para aplicar cola a la pared para pegar losetas de corcho. Para moquetas se usará la rasqueta con dientes de 2 mm de profundidad y anchura. El suelo deberá estar limpio de polvo, grasas, aceites y detergentes. Una vez aplicado el adhesivo y pasados 30-35 minutos a 20° C se puede colocar el sustrato a pegar. Colocado el revestimiento dar una presión uniforme para lograr un contacto total. El tiempo de pegado depende de la temperatura y humedad ambiente. Esta cola ha endurecido y vitrificado totalmente pasadas 24 horas; si se trata de losetas de PVC pueden soldarse pasadas 35 horas de la colocación del pavimento.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en este aspecto.
- Mantener la cola en ambientes no inferiores a 12° C.
- La vida de la cola es de 10-12 meses, siempre que no sufra heladas.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha cola.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Con el fin de mejorar el producto E.P.E. en cualquier momento y sin previo aviso podrá cambiar la formulación del mismo, modificando por tanto las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS de la presente Hoja.