



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



EUROCOLA - 1699

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est une dispersion acrylique modifiée avec des résines synthétiques et additives spéciaux.
- **UTILISATION:** C'est un adhésif de contact pour le collage de carreaux de PVC, de latex, gomme, moquettes, vinyle-amianté, sur mosaïque, sols de ciment, etc.
- **PROPRIETES:** C'est une colle d'application facile, adéquate extensibilité, excellent préhension humide, bon collage final et excellente performance.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ
CouleurGRIS - IVOIRE
Densité1,11 Kg/Lt.
Viscosité260 – 280 POISE
Solides par volume70 %
Épaisseur recommandée60 – 70 MICRON
Performance théorique.....290 – 330 Gr/m²
Utilisation.....À UNE SEULE FACE
Inflammabilité.....NON INFLAMMABLE
pH.....7 – 7,5
Résistance à la chaleur,
Huiles et plastifiants.....BONNE

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, Rouleau, racloir dentelée d'1 mm.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant Eurocola - 1699.
- **Type d'emballage:** 5,22 et 200 Kg.

PREPARATION DES SURFACES:

Lorsqu'on applique sur béton / ciment le sol doit être bien écrêtée et l'humidité de ce ne doit pas dépasser le 3 % et la température ambiante ne doit pas dépasser 8°C. Il s'applique la colle sur le sol avec un racloir dentelée en 1 mm de profondeur avec dent continu en 1 mm de largeur; vous pouvez également utiliser cette racloir pour appliquer colle à la paroi pour coller dalles de liège. Pour moquette on utilise la racloir en dents de 2 mm de profondeur et largeur. Le sol doit être propre de poudre, graisses, les huiles et détergents. Une fois appliqué le adhésif et passés 30-35 minutes à 20° C peut placer le substrat à coller. Placé le revêtement donner une pression uniforme pour parvenir à un contact total. Le temps de collage dépend de la température et humidité ambiante. Cette colle a durci et vitrifier totalement passées 24 heures; s'il s'agit de carreaux de PVC peuvent être soudés passées 35 heures de l'apposition du pavement.

HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans ce dernier aspect.
- Maintenir la colle dans des environnements non inférieures à 12° C.
- La vie de la colle est de 10 à 12 mois, à condition que ne subisse gelées.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide de cette colle.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.

Afin d'améliorer le produit E. P. E. à tout moment et sans préavis pourra changer la formulation du même, en modifiant en conséquence les CARACTERISTIQUES TECHNIQUES de la présente feuille.