



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



J - 13

HIDRÓFUGO INVISIBLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Producto formulado especialmente para hidrofugar las superficies verticales construidas por ladrillo, piedra arenisca, piedra natural, hormigón, azulejo, etc.
- **UTILIZACIÓN:** Como impermeabilizante invisible en las distintas superficies ya reseñadas.
- **PROPIEDADES:** Gran capacidad de impregnación. Previene contra las eflorescencias de las sales solubles. Reduce la conductividad térmica. Originando con ello un mejor aislamiento térmico. Atenúa la tendencia de las paredes a ensuciarse. Evita las humedades. Endurece las superficies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....	INVISIBLE
COLOR.....	INCOLORO
DENSIDAD.....	0,79 Kg/Lt
VISCOSIDAD.....	11" COPA FORD Nº 4
ESPESOR RECOMENDADO.....	15 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO.....	8 M²/Lt
SECADO 20°C/70% HR	
TACTO.....	1 HORA
TOTAL.....	2 HORAS
REPINTADO.....	4 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
Se aplica a viscosidad de suministro.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las paredes deben estar limpias y secas. La limpieza de la fachada debe realizarse, a ser posible, mediante chorro de arena o vapor. Las superficies deben de estar secas, por lo que deberá esperarse al menos 24 horas después de haber llovido y, en caso de limpieza con agua a presión, esperar tres días de tiempo seco. Las superficies de hormigón fresco y el mortero de las juntas deberá haber fraguado (3 - 4 semanas mínimo), antes de la aplicación de J-13 HIDRÓFUGO INVISIBLE. En casos de superficies muy porosas, deberá procederse a la aplicación de una segunda o tercera mano. Generalmente recomendamos aplicar dos manos.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.