



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLIGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



J - 13

HYDROFUGE INVISIBLE

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Produit formulé notamment pour hydrofuger les surfaces verticales construites par brique, pierre grès, pierre naturelle, béton, azulejo, etc.
- **UTILISATION:** Comme imperméabilisant invisible dans les différentes surfaces déjà décrites plus haut.
- **PROPRIETES:** Grande capacité d'imprégnation. Préviendrait contre les efflorescences des sels solubles. Réduit la conductivité thermique. Provoquant ainsi une meilleure isolation thermique. Atténue la tendance des parois à souillage. Évite les humidités. Durcit les surfaces.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....INVISIBLE
CouleurINCOLORE
Densité0,79 Kg/Lt.
Viscosité11" COUPE FORD N° 4
Épaisseur recommandée15 MICRAS
Performance théorique.....8 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% HR
Touche.....1 HEURES
Total.....2 HEURES
Repeindre4 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
S'applique à viscosité de fourniture.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

Les murs doivent être propres et secs. Le nettoyage de la façade doit être effectué, si possible, par jet de sable ou à la vapeur. Les surfaces doivent être sèches, en ce qui doit attendre au moins 24 heures après avoir plu et, en cas de nettoyage avec l'eau à pression, attendre trois jours de temps sec. Les surfaces de béton fresque et le mortier des joints devra avoir durcissement (3 - 4 semaines minimum), avant l'application de J-13 HYDROFUGE INVISIBLE. En cas de surfaces très poreuses, doit être procédé à la mise en œuvre d'une deuxième ou troisième main. Nous recommandons généralement appliquer deux mains.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.