



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



J.K. - 25

LIMPIADOR PARA PIEDRA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Se trata de una mezcla de componentes de carácter ácido con los correspondientes inhibidores con el fin de conseguir un producto muy indicado para la limpieza superficial de todo tipo de paramentos pétreos.
- **UTILIZACIÓN:** Para la limpieza en general de todo tipo de piedras o cualquier soporte de material pétreo.
- **PROPIEDADES:** Previene contra las eflorescencias de las sales solubles. Reaviva el color natural de la piedra. Prepara la piedra para su posterior tratamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....TRANSPARENTE
 COLOR.....INCOLORO
 DENSIDAD1,1 Kg/Lt
 VISCOSIDAD25" COPA FORD N° 4
 DILUYENTE.....AGUA
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....10 M²/Lt
 TIEMPO DE SECADO.....24 HORAS
 ALMACENAMIENTO.....1 AÑO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese agua
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con agua preferiblemente caliente.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Si la suciedad esta muy incrustada en la piedra recomendamos empapar la misma y acto seguido frotar con cepillos de púas o estropajo metálico hasta conseguir quitar dicha suciedad. Posteriormente repetir la operación hasta eliminar dicha suciedad en todos los poros, juntas, etc. de la superficie.

Una vez limpias ha de procederse a un lavado con agua a presión y dejar secar durante 24 horas.

Para que no vuelva a coger dicha suciedad, polvo, grasa, etc. recomendamos aplicar dos manos de nuestro **J-13 HIDRÓFUGO INVISIBLE**.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.