



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



MICROESFERAS REFLECTANTES 3F

Características técnicas del producto:

1º) **Naturaleza del producto:**

Microesferas de vidrio

2º) **Naturaleza de los constituyentes:**

Vidrio sílico-sódico-cálcico

3º) **Granulometría:**

Se expresa en porcentaje pasante acumulado en el tamiz:

Tamiz	% pasante acumulado
Abertura nominal	
800 micras	98-100%
630 micras	90-100%
500 micras	60-90%
315 micras	20-50%
250 micras	0-25%
160 micras	0-5%

4º) **Esfericidad:**

Se determina por contado visual y se expresa en porcentaje de esferas buenas

Porcentaje de microesferas buenas: $\geq 80\%$

Porcentaje de grano: $\leq 3\%$

5º) **Tratamiento de superficie:**

Adherencia

6º) **Índice de refracción:**

Clase A ≥ 1.5

7º) **Resistencia al Agua, Acido Clorhídrico, Cloruro de Calcio y Sulfuro de Sodio:**

Agua, Acido Clorhídrico, Cloruro de Calcio:

Sin alteraciones superficiales.

Sulfuro de Sodio:

Sin oscurecimiento.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.