



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



MONOGAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura monocomponente para superficies galvanizadas.
- **UTILIZACIÓN:** Recubrimiento para todo tipo de galvanizado, sea en frío o en caliente como pintura única.
- **PROPIEDADES:** Excelente adherencia sobre cualquier sustrato galvanizado para interiores y exteriores, con buena resistencia a la intemperie sin pérdida de brillo.
En caso necesario se puede aplicar también directo sobre hierro totalmente libre de óxido, gracias a su gran poder antioxidante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLO,SATINADO,MATE.
 COLOR.....S/ PEDIDO.
 DENSIDAD1.1 +/- 0.05 KG/LT.(BLANCO)
 SÓLIDOS EN VOLUMEN...MIN. 35 %.
 ESPESOR RECOMENDADO....60 MICRAS.
 RENDIMIENTO TEÓRICO..5.87 M²/LT.
 SECADO 20 °C/ 70 % HR
 TACTO.....20 MINUTOS A 20 °C.
 TOTAL.....1.5 HORAS A 20 °C.
 REPINTADO.....10 HORAS A 20 °C.
 VALOR Q.....38 % (BLANCO).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

MÉTODO

Brocha, Rodillo, Pistola.

DILUCION

En caso necesario utilícese nuestro disolvente poliuretano.

LIMPIEZA

Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro disolvente S. G.

ALMACENAMIENTO

A cubierto durante 1 año con temperatura ambiente y sin heladas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y GARANTÍA:

- La superficie debe estar totalmente libre de grasas, aceites, polvos, o cualquier otra contaminación.
- **GARANTIA MEDIA:** aplicado correctamente a una mano, dos años. Y a dos manos, 4 años.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- R11.....Fácilmente inflamable.
- R65.Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R20/21.....Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- R36/37/38..Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
- S23.No respirar los vapores, aerosoles.
- S62En caso de ingestión no provocar vomito: acúdase inmediatamente al medico y muéstrele la etiqueta o el envase: Tolueno, Xileno(mezcla de isómeros) o llame al **Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.**

OBSERVACIONES:

- * Al efectuarse cálculos de rendimientos prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.