



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## PAMABLAN PÂTE MAT SYNTHÉTIQUE

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est une scellant synthétique de haute thixotropie avec une très bonne pouvoir masquant
- **UTILISATION:** Pour le scellé de tout type de surfaces poreuses comme le gypse, plâtre et de bois, tant intérieures qu'extérieures.
- **PROPRIETES:** Rapide séchage. Bonne ponçabilité. Grande capacité de rembourrage. Excellent pouvoir masquant ce que la permet d'être utilisée comme détacheurs.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	MAT
Couleur .....	BLANC
Densité .....	1,9 Kg/Lt.
Viscosité.....	90 – 100 K. U. à 25° C
Solides par volume .....	52 %
Épaisseur recommandée .....	40 MICRAS
Performance théorique.....	13 M <sup>2</sup> /Lt.
Séchage 20 °C/70% HR	
Touche.....	2 HEURES
Total.....	8 HEURES
Repeindre .....	24 HEURES

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe.
- **Dilution**  
Pour application à pinceau ou à rouleau peut être dilué jusqu'à 5%. Pour application au Pistolet peut être dilué jusqu'à 15 %. Dans les deux cas utiliser notre Solvant D-300.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre Solvant S.G. ou D – 300.

### PREPARATION DES SURFACES:

- La surface à peindre doit être propre, sèche et libre de peintures mal adhérentes.
- Pour appliquer sur bois il convient d'effectuer avant un bon ponçage.
- Sur fer est nécessaire d'appliquer avant une couche d'apprêt anticorrosif adéquate.

### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.