



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



SILESALT ALUMINIO LLANTAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Esmalte de aluminio, elaborado con resinas nitrosintéticas.
- **UTILIZACIÓN:** Para la protección, decoración y embellecimiento de llantas en automoción y en vehículos agrícolas.
- **PROPIEDADES:** Gran dureza. Secado muy rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....SEMIBRILLANTE
 COLOR.....ALUMINIO
 DENSIDAD1 Kg/Lt
 VISCOSIDAD60 - 65 K.U. a 25°C
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....18 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....20 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....9 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....10 MINUTOS
 TOTAL4 HORAS
 REPINTADO.....4 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Pistola aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
Puede diluirse hasta un 5% con nuestro **Disolvente Nitro**.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro **Disolvente Nitro**.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie a pintar debe de estar totalmente limpia de polvo, grasa o cualquier otro material de tipo contaminante.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.