



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLIGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## EUROVINIL – 675 FINI VINYLIQUE

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture formulé à base de résines vinyliques spéciales.
- **UTILISATION:** Pour la protection superficielle extérieure de tout type de structures métalliques dûment amorcée. Dans des environnements marins et industriels à haute et moyenne alcalinité, environnements agressifs et acides, etc.
- **PROPRIETES:** Grande dureté superficielle, imperméable et anti-poussiéreuse. Peut s'appliquer à la température jusqu'à sous zéro. Luminosité stable, grand pouvoir anticorrosion et forte adhérence.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	SATINÉ
Couleur .....	TOUS TABLEAU RAL F3
Densité .....	1,40 Kg/Lt.
Viscosité .....	65 – 75 K.U.
Solides par volume .....	40 %
Épaisseur recommandée.....	50 MICRONS
Performance théorique.....	7 M <sup>2</sup> /Lt.
Séchage 20 °C/70% HR	
Touche.....	30 MINUTES
Total .....	24 HEURES
Repeindre .....	48 HEURES

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Si nécessaire, utilisez notre Solvant D - 308.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos Solvant S.G.
- **Stockage**  
UN AN

### PREPARATION DES SURFACES:

**Fer et acier:** En milieu rural, industriel ou domestique, est suffisante de préparation manuelle ou mécanique. Si la surface est fortement oxydée, il est recommandé de nettoyage avec jet de sable au degré Sa 2. Dans les deux cas appliquer la couche d'apprêt IMPRIVINIL 324 avant de procéder à donner EUROVINIL-675 FINI VINYLIQUE.

**Les métaux non ferreux:** Pour l'aluminium, en acier inoxydable, acier galvanisé et d'autres métaux non ferreux, il est nécessaire, utiliser des traitements spéciaux. Avant d'appliquer EUROVINIL-675 FINI VINYLIQUE appliquer la couche d'apprêt plus appropriée pour chaque cas.

### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.